

**Ficha Técnica**

Produto : **ARGILA PRETA**  
Tipo : **NATURAL SEM ADITIVOS**  
Uso : **Industrial**

**Composição Química :****%**

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Silica (SiO <sub>2</sub> )                        | 55,00        |
| Alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )        | 25,00        |
| Óxido de Ferro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )  | 2,60         |
| Dióxido de Titânio (TiO <sub>2</sub> )            | 1,65         |
| Óxido de Cálcio (CaO)                             | 2,60         |
| Óxido de Magnésio (MgO)                           | 0,01         |
| Óxido de Potássio (K <sub>2</sub> O)              | 0,02         |
| Óxido de Sódio (Na <sub>2</sub> O)                | 0,11         |
| Óxido de Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 0,01         |
| Óxido de Manganês (MnO)                           | 0,10         |
| Perda por Calcinação :                            | 12,00        |
|                                                   | <b>99,10</b> |

**OBSERVAÇÕES :**

PRODUTO INÓCUO, ESTÁVEL E NÃO TÓXICO.

Prazo de validade indeterminado, se armazenado em local seco e isento de umidade.

Embalagem - a critério

Técnico Responsável  
Simone Alves dos Santos  
CRQ Nº 09401020  
9ª REGIÃO